



Influencia de los sistemas de iniciación en la entrega de energía de los explosivos pentolita, PTX-2 y composición B

Influence of initiation systems on the energy delivery of pentolite, PTX-2 and composition B explosives

Jorge Fonseca ^a, John Rincón ^b, Hector Alvarado ^c, Lina Murcia ^d

^a Químico, Especialización Técnicas de voladuras, Escuela de Ingenieros Militares, Bogotá, Colombia

^b Ing. Industrial, Especialización Técnicas de voladuras, Escuela de Ingenieros Militares, Bogotá, Colombia

^c Ing. Civil, Especialización Técnicas de voladuras, Escuela de Ingenieros Militares, Bogotá, Colombia

^d Mg. Ing. Civil, U. Javeriana, Docente ESMIC, Bogotá, Colombia

Contacto: Jorge.fonsecab@esing.edu.co jfrinconf@gmail.com

Recibido: Agosto 6, 2020. Revisado: Septiembre -----, 2020. Aceptado: Septiembre -----, 2020

<https://doi.org/10.24054/01204211.v18.n1.2020.xxxx>

Resumen

Se inicia con información bibliográfica para la realización de las características técnicas (presión detonación, sensibilidad y velocidad de detonación) de los explosivos militares, para determinar su influencia en la entrega de energía al emplear sistemas de iniciación o capsulas diferentes, como son la de fabricación peruana, china y fuerza 12. El método de investigación empleado es la fabricación de los explosivos a nivel laboratorio y el análisis de los resultados de los ensayos obtenidos de las características técnicas de los explosivos en relación a los diferentes medios de iniciación anteriormente mencionados. Finalmente; se muestra los resultados obtenidos de las características técnicas para cada uno de los explosivos militares, permitiendo correlacionar estas características con el desempeño balístico, en entrega de energía dependiendo esta entrega de energía principalmente del medio de iniciación elegido. Al final, del artículo, se muestra el medio de iniciación a emplear para los explosivos militares pentolita, PTX-2 y composición B.

Palabras claves

Explosivo; Sistema iniciación; Presión de detonación; Velocidad de detonación; sensibilidad.

Abstract

It begins with bibliographic information for the realization of the technical characteristics (detonation pressure, sensitivity and detonation velocity) of military explosives, to determine their influence on the delivery of energy by using initiation systems or different capsules, such as manufacturing Peruvian, Chinese and strength 12. The research method used is the manufacture of explosives at the laboratory level and the analysis of the results of the tests obtained from the technical characteristics of the explosives in relation to the different initiation media mentioned above. Finally; the results obtained from the technical characteristics for each of the military explosives are shown, allowing these characteristics to be correlated with ballistic performance, in energy delivery depending on this energy delivery mainly from the chosen initiation medium. At the end of the article, the initiation medium to be used for military explosives pentolite, PTX-2 and composition B is shown.

Keywords

Explosive; Initiation system; Detonation pressure; Detonation speed; sensitivity.

I. Introducción

Un criterio, de selección de los explosivos es el tipo de trabajo a realizar. Pudiéndose clasificar estos materiales frente a su uso; en ámbitos “a nivel civil (industrial) y/o militar” [1]. Actualmente, los explosivos militares se emplean en actividades de demolición por su alto contenido de energía (poder rompedor) requiriendo estos; un adecuado sistema de iniciación. Entre los explosivos militares más representativos encontramos la Pentolita, PTX-2 y composición B [2].

Las actividades de demolición, además de requerir sistemas de iniciación, necesitan el estudio de materiales con características técnicas como, poder rompedor (presión de detonación (PD)), velocidad de detonación (VD) y sensibilidad a sistemas o capsulas de iniciación (prueba de péndulo [3]).

Las características técnicas de los explosivos mediante un sistema de iniciación, algunas veces son reportadas o no por textos o catálogos de fabricantes; un ejemplo de dichas características frente a un sistema de iniciación son las que publica la Industria Militar (Indumil) como fabricante en

Colombia, en relación al explosivo Pentolita [3]. La publicación de las características técnicas de todos los explosivos mediante un determinado sistema de iniciación no se conoce regularmente, siendo obligatorio el estudio e investigación. En este artículo, se comienza con la formulación, producción de explosivos a nivel de laboratorio, para así posteriormente evaluar las características técnicas frente a un sistema de iniciación, de los siguientes explosivos; tres mezclas de composición B, PTX-2 y Pentolita; tomando este último explosivo como material de referencia.

En consecuencia, se presenta en este artículo la realización de ensayos para el estudio de dichas características técnicas, manteniendo constante otras variables, entre estas, diámetro de confinamiento, composición química y cantidad de explosivo a usar.

Los ensayos hechos son presión de detonación (prueba de Hess), velocidad de detonación y sensibilidad a la capsula o sistema de iniciación (prueba de péndulo); con el fin de determinar y evaluar las características técnicas y desempeño de estos materiales en cuanto a la entrega de energía; al cambiar su sistema de iniciación. Los sistemas de iniciación empleados en este trabajo son: 1) capsula iniciación común #8 de fabricación peruana y china con mecha de seguridad y 2) capsula iniciación sísmica eléctrica fuerza 12 con mecha de seguridad.

La presión de detonación (prueba de Hess) consiste en medir la energía del explosivo dada por su presión de detonación. Este ensayo, según consiste en detonar 50 g de explosivo para deformar un cilindro de un determinado material y longitud [4].

El ensayo, velocidad de detonación (VoD), mide la velocidad de la onda generada por el explosivo en metros por segundo, a lo largo de una columna explosiva, sea al aire libre o en confinamiento en una cavidad cilíndrica conocida como barreno en un diseño de voladura. (Instituto Tecnológico Geo minero de España, 1994). Los factores que afectan, la velocidad de detonación, son la densidad de carga, diámetro, confinamiento y el envejecimiento del explosivo. La velocidad depende principalmente de su confinamiento, o diámetro; siendo ello, una variable crítica en el ensayo [4].

La prueba del péndulo consiste en la medición de una elongación de este dispositivo con la energía del explosivo al ser este detonado mediante un sistema de iniciación [3].

Finalmente, la comparación y análisis de los resultados de los ensayos anteriores; permitirán al usuario, la selección adecuada de su sistema de iniciación en un determinado explosivo con el fin de aprovechar la máxima entrega de energía y desempeño balístico de este material en una determinada demolición.

II-Método

Se empleó como metodología las siguientes fases: 1) La elaboración de los explosivos militares en sus respectivas

composiciones químicas, 2) la realización de los ensayos (prueba de HESS, velocidad de detonación y prueba de péndulo) y 3) el análisis de los resultados experimentales obtenidos en los ensayos para evaluación de las características técnicas de los explosivos, mediante comparación, para la estimación de entrega de energía de los explosivos al emplear un sistema de iniciación elegido.

A. Elaboración y composición química de los explosivos

La mayoría de los explosivos militares son mezclas; necesitando para su elaboración la participación de otras explosivos o sustancias químicas [5]. A continuación, en la Tab. 1, se presenta la composición química en porcentaje de los explosivos y posteriormente el procedimiento empleado a nivel de laboratorio [6], para la fabricación de estos en una composición química elegida.

TABLA 1. Composición química (%) de los explosivos militares.

| Sustancia explosiva y/o química | Pentolita | PTX-2 | Composición B mezcla-I | Composición B mezcla-II | Composición B mezcla-III |
|---------------------------------|-----------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TNT | 50 % | 44% | 60 % | 39 % | 49,5 % |
| PETN | 50 % | 28 % | --- | --- | --- |
| RDX | --- | 28 % | 39 % | 60 % | 49,5 % |
| CERA | --- | --- | 1% | 1 % | 1 % |

Fuente: Autor(es).

1) Procedimiento

Para comenzar, se determina las propiedades químicas y físicas de la sustancia química o explosiva antes de elaborar el explosivo militar [7]. Entre las propiedades químicas o físicas de estas sustancias se destacan la pureza, punto de fusión y color. Asimismo se procede a estimar su cantidad en peso por medio de una balanza analítica de acuerdo a la composición química de la Tabla 1.

Posteriormente en un vaso de precipitado, se comienza fundir lentamente el TNT a 85 ° C, para así agregar e incorporar las demás sustancias químicas o explosivos, hasta conformar una mezcla homogénea [8].

Por último, se dosifica la mezcla homogénea (explosivo militar) en elementos como contenedores de cartón para la realización de la prueba de Hess, cargas lineales con masa explosiva para la determinación de VoD y frascos de vidrios para la prueba de péndulo. Los anteriores elementos se deja un orificio para el acople del sistema de iniciación.

B. Realización de los ensayos

1) Prueba de Hess

La prueba de Hess se utiliza para estimar el poder rompedor de un explosivo [9]. Con los resultados obtenidos

en esta prueba se compara el poder de un explosivo en relación a otro.

1.1) Procedimiento

En principio, se toma y se coloca un cilindro de aluminio de 25 mm de diámetro por 50 mm, en una placa de hierro de 12,75 mm de espesor y un área de 100 mm de largo y 100 mm de ancho. Posteriormente a la muestra confinada de explosivo, tubo de cartón, se acopla un sistema de iniciación (cebado); y a este conjunto, se ensambla al cilindro de aluminio; quedando el montaje, tal como se ilustra en la fig. 1.

Finalmente; se inicia el explosivo, causando en el cilindro una deformación. Dicha deformación se mide para estimar el poder rompedor del material.



Figura 1. Prueba de Hess. Montaje y cebado.
Fuente: Autor(es).

2) Prueba de velocidad de detonación

Para la velocidad de detonación (VoD) se utiliza un contador de tiempo, el cual mide el tiempo que recorre la detonación entre dos puntos A y B.

2.1) Procedimiento

Al iniciar la carga lineal por el sistema de iniciación, la onda de detonación del explosivo, pasa por el punto A y comienza el contador a contabilizar el tiempo y al llegar al punto B se detiene. Luego este se calcula por la fórmula $V=d/t$ (velocidad = distancia/tiempo) [10]. A continuación se ilustra su medición, fig. 2, para una carga lineal de pentolita, mediante el empleo de dos conectores eléctricos, perteneciendo estos a los puntos A y B y marcando ellos la distancia a recorrer por la onda de detonación, generada por el explosivo.



Figura 2. Medición de VoD carga lineal de Pentolita.
Fuente: Autor(es).

3) Prueba de péndulo

Consiste, en la medición de una elongación. Dicha elongación es generada por la energía del explosivo confinado [11], en un frasco de vidrio, fig. 3, al ser este iniciado o detonado por un determinado sistema de iniciación.



Figura 3. Explosivo Confinado.
Fuente: Autor(es).

3.1) Procedimiento

El péndulo es un equipo conformado por un bloque cilíndrico, con un orificio concéntrico en el bloque. En dicho orificio se coloca la cantidad de masa explosiva confinada en un frasco a detonar para producir en el bloque un movimiento tipo elongación.

La prueba, comienza, a insertar en el agujero central del bloque cilíndrico, una cantidad de explosivo confinado en un frasco de vidrio con su sistema de iniciación. Cuando el explosivo detona, genera un movimiento del bloque cilíndrico junto con el desplazamiento de un esfero fig. 4, parte superior izquierda); registrando el movimiento del bloque cilíndrico y el esfero en una cartulina, al demarcar la distancia o elongación recorrida por el conjunto, bloque cilíndrico y esfero, en una cartulina.



Figura 4. Equipo péndulo.
Fuente: Autor(es).

III-Resultados

A continuación se ilustra los resultados de las características técnicas del desempeño balístico de los explosivos militares. En la Tab. 2 y Tab. 3 se presenta los resultados de la prueba de HESS, tomando para estas pruebas 50 gramos de explosivo e indicando el poder rompedor del explosivo en relación a los sistemas o capsulas de iniciación de fabricación peruana, china y fuerza 12. El análisis de los datos Tab. 2 con el sistema de iniciación peruano el explosivo militar que produjo mayor

% deformación al cilindro fue PTX-2 con 25,90 % y el de menor deformación al cilindro fue composición B mezcla I con 5,78 %. Los explosivos mezclas de composición B solo deformo el cilindro la mezcla I; las otras no deformaron el cilindro. El rango de porcentaje de deformación del cilindro para los explosivos militares fue de 5,78 % y 25,90 %.

TABLA 2. Resultados prueba de HESS, capsula de iniciación peruana.

| Explosivo | Tipo de capsula de iniciación | Deformación producida (mm) | % Deformación Producida (*) |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Composición B mezcla I | No.8 peruano | 47,36 mm | 5,78 % |
| Composición B mezcla II | No. 8 peruano | 50,25 mm | 0,00 % |
| Composición B mezcla III | No.8 peruano | 50,51 mm | 0,00 % |
| PTX 2 | No.8 peruano | 37,43 mm | 25,90 % |
| Pentolita | No.8 peruano | 47,12 mm | 6,56 % |

(*) El valor de % de deformación es producto de réplicas de tres ensayos
Fuente: Autor(es).

La Tab.3, muestra los resultados de los explosivos militares en relación a los sistemas de iniciación chino y fuerza 12. El explosivo que presento mayor deformación al cilindro con la capsula de iniciación No. 8 china fue pentolita con 22,15 % y el de menor porcentaje de deformación fue composición B mezcla II con 7,91 %.

TABLA 3. Resultados prueba de HESS, capsulas de iniciación china y fuerza 12.

| Explosivo | Tipo de capsula o medio de iniciación | Deformación producida (mm) | % Deformación producida (*) |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Composición B mezcla I | No. 8 Chino | 41,79 mm | 17,89 % |
| | Sísmico fuerza 12 | 40,53 mm | 18,95 % |
| Composición B mezcla II | No.8 chino | 46,68 mm | 7,91 % |
| | Sísmico fuerza 12 | 49,42 mm | 2,33 % |
| Composición B mezcla III | No. 8 Chino | 44,99 mm | 11,16 % |
| | Sísmico fuerza 12 | 45,73 mm | 10,00 % |
| Pentolita | No. 8 Chino | 38,59 mm | 22,15 % |
| | Sísmico fuerza 12 | 36,98 mm | 25,89 % |
| PTX 2 | No. 8 Chino | 43,82 mm | 12,21 % |
| | Sísmico fuerza 12 | 43,53 mm | 12,30 % |

(*) El valor de % de deformación es producto de réplicas de tres ensayos. Fuente: Autor(es)

Para la capsula sísmica fuerza 12 el de menor porcentaje de deformación fue composición B mezcla II con 2,33 % y el de mayor deformación Pentolita con 25,89 %. Frente a las mezclas de composición B en ambos sistemas de iniciación chino y sísmico fuerza 12 presentaron mayor deformación del cilindro la mezcla I y la menor deformación la mezcla II.

La Tab.4 muestran las velocidades de detonación, tomando para esta prueba 150 gramos de explosivo, únicamente con los sistemas de iniciación chino y sísmico fuerza 12; presentando en general valores similares de VoD, para PTX-2 y pentolita con estos dos sistemas de iniciación a excepción de composición B mezcla I por temas de no registro con la capsula de iniciación china No. 8.

TABLA 4. Resultados VoD.

| EXPLOSIVO | Tipo de capsula de iniciación | PESO MUESTRA (g) | Velocidad de detonación (m/s) |
|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Composición B Mezcla I | No. 8 Fabricación China | 150 g | No registra |
| | Sísmico fuerza 12 | 150 g | 8835 |
| PTX-2 | No. 8 Fabricación China | 150 g | 8820 |
| | Sísmico fuerza 12 | 150 g | 8265 |
| PENTOLITA | No. 8 Fabricación China | 150 g | 7750 |
| | Sísmico fuerza 12 | 150 g | 8547 |

(*) El valor de velocidad de detonación (VoD) producto de réplicas de tres ensayos. Fuente: Autor(es).

En la Tab. 5, se muestra los resultados de elongaciones de los materiales explosivos, tomando 10 gramos para la prueba de péndulo bajo la capsula de iniciación No. 8 de fabricación peruana. El material explosivo más sensible a

TABLA 5. Resultados prueba de péndulo.

| Explosivo | Tipo de capsula de iniciación | Longitud de elongación (mm)* | % avance respecto a la Pentolita * |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Capsula de Iniciación | No.8 peruana | 8,38 mm | - |
| Composición B mezcla I | No.8 peruana | 52,86 mm | 76,68 % |
| Composición B mezcla II | No.8 peruana | 48,34 mm | 70,12 % |
| Composición B mezcla III | No.8 peruana | 31,32 mm | 45,43 % |
| PTX-2 | No.8 peruana | 62,54 mm | 90,71 % |
| Pentolita | No.8 peruana | 68,94 mm | 100 % |

*La longitud de desplazamiento y porcentaje de avance es estimada a partir del promedio de dos ensayos. Fuente: Autor(es).

esta prueba es pentolita cuya longitud de elongación fue de 68,94 mm y el menos sensible son las mezclas de composición B, entre estas la mezcla I, con longitud de elongación de 52,86 mm.

De otra parte los datos de la Tab. 6, sensibilidad a otros sistemas de iniciación como el chino y el sísmico fuerza 12; muestra que los explosivos militares menos sensible y más sensible para la capsula de iniciación no 8 de fabricación china son la composición B mezcla III con longitud de 45,49 mm y el más sensible composición B mezcla I con longitud de 47,36 mm.

Referente al sistema de iniciación fuerza 12 el más sensible de los explosivos es PTX-2 con longitud de 48,16 mm y el menos sensible es la composición B de la mezcla III con longitud de 39,70 mm. Sin embargo al estimar los resultados de sensibilidad de estos materiales explosivos en los dos sistemas de iniciación peruano y sísmico fuerza 12, su longitud y rango de elongación en el péndulo comprenden un intervalo de 39,70 mm a 52,95 mm. El anterior intervalo es más bajo si se compara el rango comprendido para estos materiales explosivos con relación al rango obtenido en la capsula de iniciación peruana, cuyo intervalo de longitud es de 31.32 mm a 68.94 mm.

TABLA 6. Resultados prueba de péndulo

| Explosivo | Tipo de capsula de iniciación | Longitud de elongación (mm) | % avance respecto a la Pentolita (*) |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Solo detonador | No. 8 Chino | 8,38 mm | - |
| Composición B mezcla I | No. 8 China | 47,36 mm | 103,05 % |
| | Sísmico fuerza 12 | 45,00 mm | 97,91% |
| Composición B mezcla II | No. 8 China | 43,28 mm | 94,16 % |
| | Sísmico fuerza 12 | 40,72 mm | 88,60 % |
| Composición B mezcla III | No. 8 China | 45,49 mm | 98,98 % |
| | Sísmico fuerza 12 | 39,70 mm | 86,39 % |
| PTX-2 | No. 8 China | 46,57 mm | 101,33 |
| | Sísmico fuerza 12 | 48,16 mm | 104,80 % |
| Pentolita | No. 8 China | 45,96 mm | 100 % |
| | Sísmico fuerza 12 | 52,95 mm | 115,22 % |

* La longitud de desplazamiento y porcentaje de avance es estimada a partir del promedio de dos ensayos.

Fuente: Autor(es).

IV- Discusión de resultados

Efectivamente, los sistemas de iniciación influye en la entrega de energía un material explosivo afectando ellos el nivel de trituración de la demolición a realizar. Esto es evidenciado en los resultados obtenidos de las

características técnicas, como fue la prueba de Hess. Prueba de péndulo y velocidad de detonación.

La pentolita, por ejemplo, tiene mayor poder rompedor al emplear sistemas de iniciación de fuerza 12 y fabricación china en relación al de fabricación peruana. Estos datos guardan una correlación con la prueba de péndulo y velocidad de detonación, obteniéndose valores mayores de sensibilidad y velocidad de detonación al emplear el sistema de iniciación de fuerza 12.

El explosivo PTX-2; obtuvo buen poder rompedor con el sistema de iniciación peruano, no obstante, su sensibilidad (prueba péndulo) a este sistema de iniciación fue levemente menor en relación a los sistema de iniciación chino y fuerza 12. En relación a la velocidad de detonación, sus valores están en los rangos esperados, no obteniéndose entre sus sistemas de iniciación, diferencias drásticas. Por consiguiente este explosivo en actividades de demolición debe ser usado con el sistema de iniciación peruano.

Las mezclas de composición B, frente al ensayo de poder rompedor la que mayor respuesta obtuvo a los sistemas de iniciación en este ensayo fue la mezcla 1; conformada esta por 69 % de TNT, 39 % RDX y 1 % de cera. Las demás composiciones de mezclas de composición B sus resultados no fueron promisorios. Ahora bien, la mezcla-1 de composición B, su mayor poder rompedor fue conseguido con el sistema de iniciación fuerza 12, posteriormente el chino y finalmente el peruano. En los ensayos de péndulo, su sensibilidad, fue cercana en valores, mayor para el sistema de iniciación chino, levemente el de fuerza 12 y finalmente menor el peruano. En relación a la velocidad de detonación solo presento registro con el sistema de iniciación fuerza 12, y no con el sistema de iniciación chino; esto es debido probablemente a la mayor cantidad de explosivo a iniciar en este ensayo, para formar el régimen de la onda de choque.

En una demolición, a la hora de seleccionar un explosivo tipo composición B, se debe seleccionar la mezcla 1 de composición B y como sistema de iniciación el de fuerza 12. Este hecho amerita el saber elegir componentes o sustancias químicas a la hora de formular explosivos a partir de otras sustancias químicas o explosivas.

V-Conclusiones

1. Los resultados experimentales obtenidos en la prueba de péndulo en sensibilidad para los explosivos militares favoreció su sensibilidad a la capsula de iniciación No. 8 de fabricación peruana en relación a la capsulas de iniciación china no 8 y sísmica fuerza 12.

2. La prueba de Hess determino la energía rompedora de un explosivo mediante la evaluación experimental de la presión de detonación; siendo esta decisiva para iniciar y evaluar las mezclas de composición B con los sistemas de iniciación chino y sísmico fuerza 12 y negativamente con la capsula de iniciación No 8 de fabricación peruana.

3. Los parámetros de sensibilidad y presión de detonación son complementarios y determina el éxito de detonación de un explosivo militar con mayor aprovechamiento de energía del mismo o para realizar un trabajo; viéndose estos resultados con éxito la elección de capsulas de iniciación china y sísmica fuerza 12 para las mezclas de composición B y no con capsula iniciación de fabricación peruana No 8.

4. Se determina la velocidad de detonación (VoD) de los explosivos militares; siendo estos valores similares en VoD para PTX-2 y pentolita; confirmando la similitud de los resultados VoD con los obtenidos en el rango de deformación del cilindro para estos explosivos en la prueba de Hess.

Referencias

- [1] Manual práctico de voladura EXSA, 2013.
- [2] FM 5-250 Cuartel General, Secretaria del Ejército, 1998.
- [3] Industria Militar Colombiana, 2016. Productos Fabrica explosivos Antonio Ricaurte.
- [4] Instituto Tecnológico Geominero de España, 1994.
- [5] R. Meyer- J. Kohler- A. Homburg. Explosives. 6th edición.2007.
- [6] Basil T. Fedoroff. Henry A. Aaronson. Earl F. Reese. Oliver E. Sheffield. George D. Clift. Encyclopedia of explosives and related items U.S. Army research and development command Tacom, Ardec. New Jersey, USA 1960
- [7] Urbanski Tadeusz. Chemistry and technology of explosives. PWN-Polish Scientific Publishers Warszawa 1964.
- [8] J Rincon, J Fonseca; "Calculo de parámetros termodinámicos para explosivos militares. Aplicación de fundamentos termodinámicos y propiedades de los explosivos militares". Rev.Cient.Gen. José María Córdova, Vol 13, pp 221-239, Jul-Dic.2015
- [9] Manual de empleo de explosivos. Unión española de explosivos. Imprime graficas Rogar s.a Navalcarnero, Madrid 2002.
- [10] Military explosives. Department of the army technical. Manual TM 9-1300-214. Headquarters, department of the army, September 1984.
- [11] W. Cooper Paul. Explosives Enngineering Library of congress cataloging in publication data. Wiley-VCH 1996.